



TECHNICKÝ LIST



Klmpiarsky tesniaci tmel SB 832



Klmpiarsky tesniaci tmel je jednokomponentový tmel na báze polyméru modifikovaného bitúmenu, pripravený na priame použitie. Tmel je určený na tmelenie, opravy a renovácie škár, spojov, prasklín a trhlín na všetkých strešných povrchoch, kde sa požaduje strieborná farba. Tmel obsahuje hliníkové pigmenty pre zvýšenie odolnosti proti starnutiu. Tmel je dokonale priľnavý k typickým pokrývačským materiálom:

- | | | |
|----------------------|---------|--------------|
| - bitúmenové povrchy | - oceľ | - tehly |
| - strešné tašky | - drevo | - betón a i. |
| - hliník | - kameň | |

VÝHODY:

- ⇒ Široký okruh strešných aplikácií
- ⇒ Vynikajúca priľnavosť k suchým a vlhkým strešným materiálom
- ⇒ Tmel obsahuje hliníkové pigmenty pre zvýšenie odolnosti proti starnutiu
- ⇒ Vysoká odolnosť proti starnutiu a UV žiareniu
- ⇒ Okamžite a ľahko použiteľný
- ⇒ Strieborná farba

Typické použitie

- Tmelenie dier, prasklín a spojov na kovových strechách alebo iných štruktúrach.
- Tmelenie spojov medzi klmpiarskymi prvkami, ako sú pododkvapové pásy, klmpiarske časti protipožiarnych stien, strešných lemov, lemovanie komínov, ventilačných rúr, spojov medzi požiarnymi stenami a strechou, svetlíkov a strešných okien;
- Lепенie bitúmenových šindľov
- Tmeliace aplikácie v kontakte so strešnými oknami.

Technické údaje

Zloženie:	zmes bitúmenových živíc a hliníkových pigmentov v organických rozpúšťadlách
Konzistencia:	tixotropná pasta - tmel
Farba:	strieborná, po aplikácii
Špecifická hustota	1,09 g/cm ³
Infiltrácia (viskozita)	250 ÷ 300 l/10 mm
Aplikačná teplota:	+10°C to +35°C
Pracovný čas:	do 15 minút
Teplotná odolnosť:	-50°C až +90°C

NÁVOD NA POUŽITIE**Aplikácia:**

Kartuša: odrezať plastovú špičku kartuše tesne nad závitom, podľa šírky škáry zrezať aj aplikačnú špičku pod uhlom 45° v priereze šírky škáry. Nasadiť do aplikačnej pištole a aplikovať.

Ostatné balenia: na aplikáciu použiť plniaci nôž alebo stierku.

Odporúčaná aplikačná teplota je +15°C – 24 hodín pred aplikáciou skladovať tmel pri izbovej teplote. Malé trhliny a škáry zahradiť jednou vrstvou tmelu. Veľké trhliny spevniť 50g tkanej polyesterovej vlny aplikovanej medzi dve vrstvy tmelu. Ak je to nutné, je možné tmel vyhladiť vlhkou stierkou. Spotreba tmelu závisí od veľkosti trhlín: cca 3 bežné metre spoja s rozmermi 1 cm x 1 cm na kartušu.

Čistenie: Nástroje a pošpinené povrchy sa môžu čistiť petrolejovými rozpúšťadlami, napr. technický benzín, terpentín, petrolej.

**LOGISTICKÉ INFORMÁCIE**

Obsah	Balenie	Množstvo v škatuli	Štandardné množstvo Na EURO palete
310ml	kartuša	12	1440
1kg	plechovka	12	420
5kg	vedierko	1	120

Záručná lehota je 24 mesiacov od dátumu výroby, ak je výrobok skladovaný v uzatvorenom originálnom obale pri teplote od +5°C do +20°C na suchom mieste. Bod vzplanutia +50°C.

Prepravné informácie:

Cestná: ADR: Bez obmedzenia

Námorná: IMDG: Bez obmedzenia

Letecká: ICAO / IATA-DGR: Bez obmedzenia

UN Číslo: Bez čísla

BEZPEČNOSTNÉ A ZDRAVOTNÍCKE INFORMÁCIE

Dodržiujte bežné hygienické opatrenia. Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na vyžiadanie v Selena Slovakia, s.r.o.

Obsahuje: 2-butanon oxim (EC 202-496-6), 3-aminopropyltriethoxysilan (EC 213-048-4)

R10 Horľavý. R52/53 Škodlivý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia. **S2** Uchovávať mimo dosahu detí. **S23** Nevdychujte pary. **S24** Zabráňte kontaktu s pokožkou. **S62** Pri požití nevyvolávať zvracanie; okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.

Likvidácia odpadov: Zvyšky výrobkov a prázdne kartuše musia byť zlikvidované podľa platných právnych úprav. Pre malospotrebiteľov: Obal znečistený výrobkom odovzdajte v zberni nebezpečného odpadu.

S publikáciou týchto technických informácií strácajú všetky predchádzajúce vydania platnosť.

Vyššie uvedené informácie vychádzajú z výskumu firmy Selena a na základe toho sa predpokladá, že sú presné. Pretože podmienky a spôsob použitia našich výrobkov samotnými zákazníkmi nemôžeme kontrolovať, táto informácia by nemala slúžiť ako náhrada vlastného vyskúšania. Zákazník by mal sám vyskúšať, či je výrobok



firmy Selena vhodný aj pre jeho špecifické použitie. Selena zaručuje, že výrobok spĺňa uvedené informácie. V prípade, že by výrobok nemal vlastnosti, ktoré zaručujeme, má zákazník právo na vrátenie peňazí či výmenu za iný výrobok. Selena Slovakia sa týmto zrieka zodpovednosti za akékoľvek ďalšie záruky vhodnosti výrobku na iné než uvedené použitie. Selena Slovakia sa zrieka zodpovednosti za akékoľvek náhodné poškodenie. Odporúčanie pre použitie by nemalo byť chápané ako návod na porušení akéhokoľvek patentu.