

TECHNICKÝ LIST



HYDRO FIX - Montážne lepidlo



Hydro FIX je lepidlo na všeobecné použitie, ktoré neobsahuje rozpúšťadlá, a je vhodné na lepenie bežných absorpčných stavebných materiálov pri dokončovacích a renovačných prácach v bytoch, v kanceláriách a v priemyselných budovách. Lepidlo je vhodné na aplikácie v interiéri aj exteriéri. Hydro FIX vytvára po vytvrdení pružný, pevný a transparentný spoj. Lepidlo sa vyznačuje vynikajúcou príľnavosťou k typickým stavebným a dokončovacím materiálom, ako sú polystyrén, keramické dlaždice, drevo, kovové a plastové komponenty, panely a PU pena, minerálna vlna.

VÝHODY

- transparentný spoj
- šetrné k životnému prostrediu
- nehorľavé zloženie
- vynikajúca príľnavosť k všetkým typom stavebných plôch
- tepelne odolné
- vytvára pevný a trvanlivý lepený spoj
- jednoducho sa aplikuje
- odolné voči vlhkosti

Typické aplikácie

- obkladové dosky, sadrokartóny a polyuretánové rímky
- tepelná a akustická izolácia (vrátane polystyrénu)
- sokle a prahy
- dekoratívne a zakončovacie prvky z PVC a polystyrénu a rôzne drevené prvky
- lišty, panely, plastové a drevené obloženie

TECHNICKÉ ÚDAJE**Pred vytvrdením:**

| | |
|-----------------------|--|
| Zloženie: | akrylová disperzia |
| Farba a konzistencia: | Biela pasta – pred vytvrdením / Transparentná po vytvrdení |
| Hustota: | približne 1,0 g/cm ³ |
| Aplikačná teplota: | +10°C až +30°C |
| Pracovný čas: | 20-30 min. (podľa podmienok) |
| Celkové vytvrdenie: | až 72 hodín |
| Spotreba: | 200-300 g/m ² |
| Horľavosť: | nehorľavé |

Po vytvrdení:

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Obsah sušiny: | 52 % |
| Tepelná odolnosť spoja: | od -20°C do +60°C |
| Pevnosť lepeného spoja: | 35 kg/cm ² |

SPÔSOB POUŽITIA

Príprava povrchu – Plochy musia byť rovné, suché, hladké, zbavené prachu, voľných častíc, mastnoty, oleja, laku, vosku, zvyškov sadry a iných materiálov, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na kvalitu lepeného spoja.

Aplikácia – Koniec tuby odrezat' nad závitom a naskrutkovať aplikačnú špičku. Špičku zrezať podľa požiadavky šírky škáry alebo hrúbky nanášaného lepidla. Kartušu vložiť do aplikačnej pištole. Lepidlo naniesť v pruhoch alebo plošne na podklad, ktorý bude lepený. Oba povrchy spojiť a pevne a rovnomerne pritlačiť. Nenanašať viac lepidla, než je možné spracovať počas 20 – 30 minút. Jedna z lepených plôch musí byť absorpčná.



Pred vlastným lepením odporúčame vykonávať predbežnú skúšku.

Čistenie – Pred vytvrdením čistiť vodou. Po vytvrdení iba mechanicky.

Poznámky – Pred vytvrdením zabrániť kontaktu s vodou. HydroFIX nie je vhodný na lepenie PE, PP, Teflónu a bitúmenu. Všetky parametre sú uvádzané pre teplotu 20 °C a relatívnu vlhkosť 50 %. Za iných podmienok je potrebné počítať s kratším alebo dlhším časom pre lepenie a časom vytvrdenia lepidla.

LOGISTICKÉ INFORMÁCIE

| kód produktu | Obsah | balenia | počet v škatuli | štandardný počet na EUR palete |
|--------------|--------|---------------|-----------------|--------------------------------|
| | 310 ml | transparentná | tuba | 12 |

Záručná lehota je 12 mesiacov od dátumu výroby, ak je lepidlo skladované v originálnom neotvorenom obale. Skladovať pri teplotách od +5 °C do +30°C na suchom mieste. Chrániť pred mrazom.

S publikáciou týchto technických informácií strácajú všetky predchádzajúce vydania platnosť.

Vyššie uvedené informácie vychádzajú z výskumu firmy Seleno a na základe toho sa predpokladá, že sú presné. Pretože podmienky a spôsob použitia našich výrobkov samotnými zákazníkmi nemôžeme kontrolovať, táto informácia by nemala slúžiť ako náhrada vlastného



HYDRO FIX Montážne lepidlo

Transparent line

30.8.2010

vyskúšania. Zákazník by mal sám vyskúšať, či je výrobok firmy Seleno vhodný aj pre jeho špecifické použitie. Seleno zaručuje, že výrobok spĺňa uvedené informácie. V prípade, že by výrobok nemal vlastnosti, ktoré zaručujeme, má zákazník právo na vrátenie peňazí či výmenu za iný výrobok. Seleno Slovakia sa týmto zrieka zodpovednosti za akékoľvek ďalšie záruky vhodnosti výrobku na iné než uvedené použitie. Seleno Slovakia sa zrieka zodpovednosti za akékoľvek náhodné poškodenie. Odporúčanie pre použitie by nemalo byť chápané ako návod na porušení akéhokoľvek patentu.